

適用規格							
定 格	使用温度範囲	-40℃ ~ +125℃		保存温度範囲	-10℃ ~ +60℃(注1)		
	電 流	2 A		保存湿度範囲	△2 相対湿度 85%以下 (但し結露が無いこと)		
	電 圧	△2 AC/DC 60V					
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT	AT
構 造	外観、構造及び 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○	○
	表示	目視にて確認。				○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。		10 mΩ以下		○	-
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	AC 10mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で 測定する。		10 mΩ以下		○	-
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。		100 MΩ以上		○	-
	耐電圧	AC 1000Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	-
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。		○	-
	耐振性	周波数20~200Hz(加速度88m/s ² 一定) 掃引時間3min(往復) 上記条件で3方向各 3 時間試験する。		① 1μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断 がないこと。 ② 接触抵抗: 20 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。		○	-
	耐衝撃性	ピーク加速度981m/s ² 、作用時間6msで上下左 右前後の6方向に対し、各3回試験する。		① 1μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断 がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。		○	-
	ロック強度	かん合軸方向に引張り、ロックが破壊した際 の力を測定する。		① 100N以上であること。		○	-
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90~95%中に96時間放置 する。		① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。		○	-
	熱 衝 撃	温度-40→常温→125℃→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 を 1000サイクル試験する。		① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。		○	-
	耐 熱 性	温度140℃中に120時間放置する。		① 接触抵抗: 20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと		○	-
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。		① 接触抵抗: 20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと		○	-
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm、湿度75%RH以上の常温の亜硫酸ガ ス中に非嵌合状態で96時間放置する。		① 接触抵抗: 20 mΩ以下		○	-
	はんだ耐熱性	プリヒート最大180℃、120秒、はんだ付け 260℃、10秒ではんだ付けを行う。		端子のめっき剥がれ、ハウジングの溶損 がないこと。		○	-
	はんだ付け性	指定の温度プロファイルにてはんだ 付けを行う。		はんだ付け面95 %以上が新しいはんだで ぬれていること。		○	-
	△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
	2	DIS-T-00006023		YH. MAMADA	HH. TSUKUMO	20200407	
備考				承認	検 図	担 当	製 図
(注1) 保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。				HK. UMEHARA	HK. UMEHARA	TY. ISHIGURO	MN. SATOH
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				図番	SLC-368631-00-00		
HRS	製品規格表			製品名	ZE05-16DP-2H		
	ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL752-2105-0-00		
					△	1/1	