Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	−40°C～+85°C (95%RH MAX)	保存温度範囲	−40°C～+85°C (95%RH MAX)
	電力	—— W	特性インピーダンス	75Ω (0～3GHz)
	特殊性	———	適合ケーブル	———

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		—	—
電気的性能	接触抵抗	100 mA (DC OR 1000 Hz)以下で測定する。	中心ｺﾝﾀｸﾄ 26 mΩ以下	○	○
			外部ｺﾝﾀｸﾄ 16 mΩ以下	○	○
	絶縁抵抗	DC 250Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	○
	耐電圧	AC 300Vの電圧を1分間印加する。(漏洩電流2mA以下)	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	○
	電圧定在波比	周波数 0.045 ～ 3 GHzにて測定する。	VSWR 1.2 以下	○	—
	挿入損失	周波数 ～ GHzにて測定する。	dB以下	—	—
機械的性能	単体挿抜力 (中心コンタクト)	BNC側 $\phi 1.32\ ^{0}_{-0.005}$ の鋼製ピンで測定する。	差込力 N以下	—	—
			引抜力 0.6 N以上	○	○
	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 N以下	—	—
			引抜力 N以上	—	—
	繰り返し動作	BNC側 500 回の抜き差しを行う。 H.FL側 25回	① 接触抵抗: 中心ｺﾝﾀｸﾄ 45 mΩ以下 外部ｺﾝﾀｸﾄ 35 mΩ以下 ② 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10 ～ 500 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 98 m/s² で 3 軸方向各 10 サイクル 試験する。	① 1 μs以上の電気的瞬断がないこと。 ② 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s², 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。		○	—
	ケーブルクランプ部の引っ張り強度	N以下の引張力をケーブル軸に加える。	① ｹｰﾌﾞﾙの抜けや断線等のないこと。 ② ｸﾗﾝﾌﾟ部の破損がないこと。	—	—
環境的性能	温湿度サイクルの耐湿性	温度 +25 ～ +65 °C,湿度 80 ～ 96 %中に 10 サイクル(240 時間) 放置する。	① 絶縁抵抗: 100 MΩ以上(高湿時) ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上(乾燥時) ③ 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -40 → -- → +85 → -- °C 時間 30 → 3 → 30 → 3 分 を 5 サイクル試験する。	破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。	電気的性能に影響がないこと。	○	—

△	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
0					

備考

RoHS適合品

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

承認	IJ.MITANI	06.11.16
検図	KY.SHIMIZU	06.11.16
担当	TS.NISHIYAMA	06.11.16
製図	TS.NISHIYAMA	06.11.16

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

図番	SLC4-301127-40	
製品名	BNC(75)J-H.FLJ-BPA-V(40)	
製品ｺｰﾄﾞ	CL311-0374-9-40	△0 1/1

HRS 製品規格表 ヒロセ電機株式会社