

Sep. 1, 2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

準処規格							
定 格	電 圧 (1)	1-30	AC 250 V DC V	適合ケーブル			
	電 流 (1)	1-30	2 A	使用温度範囲		(注1) -30℃ ~ +85℃	
	電 力						
	特 殊 性						

性		能							
No.	項目名称	条 件	試験規格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形状・材質・処理	ADC DC3-71544 及び準規規格に適合のこと。			-	-	-	○	○
2	表 示	同 上			-	-	-	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC 500Vで測定し規格値以上のこと。		MIL-STD-1344	1000	-	MΩ	○	
4	接触抵抗 単位 コンタクト	DC 0.1 Aで測定し規格値以下のこと。		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○	
		DC Aで測定し規格値以下のこと。			-		mΩ		
5	耐 電 圧	AC DC 650Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット	DC20mV以下 1mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			-		mΩ		
7	ドライサーキット性能	DC μVで交互に極性を変えて導通があること。			-	-	-		
8	挿 抜 力	コンタクト			-				
		の鋼製ピンにて規格値を満足すること。							
9	耐 湿 性	温度 40±2℃ 湿度 90~95% 96 時間で		MIL-STD-1344	500	-	MΩ		-
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。					乾燥後	MΩ	○
10	耐 振 性	周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 7.5 mm, 加速度 で2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
11	耐 衝 撃 性	加速度 490% の正弦半波で 2 回×3方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
12	耐 温 度 サ イ ク ル	-55 ~ +85℃, 5 サイクル, 合計 5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-1344	-	-	-	○	-
13	寿 命	単位 コンタクト		MIL-STD-1344	-	30	mΩ	○	-
		コンタクト							
14	耐 腐 食 性	% 時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-	-	-
15	耐 硫 化 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-	-	-
16	耐 亜 硫 酸 ガ ス 性	ppm 時間の試験後はなはだしい腐食のないこと。			-	-	-	-	-

備 考	(注1) 通電による温度上昇を含む		製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図	
	この規格表に指定する以外は準規規格に適合のこと。		製 品 規 格 表		製 品 名	DF11-30DEP-2A			
旧 CL	CL	図 番	SLC4-71544-		製 品 コード	CL543-0711-8			

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
 (2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目

形別配布先
 PCK

JRCエレクトロニクス株式会社

